

Инструкция по применению

Fibrofor® DIAMOND

CE

Основные материалы

В соответствии с базовыми принципами получения высококачественного бетона, приведенными в нормативной документации

Состав бетона

При добавлении Diamond нет необходимости в корректировке кривой зернового состава, дозировки цемента и добавлении воды (изменении водоцементного отношения). Как правило, диаметр расплыва бетонной смеси уменьшается при добавлении фибры и должен быть скорректирован повышением дозировки пластификатора. Фибра Diamond не вступает в химические реакции с добавками и является щелочестойкой. При составлении рецептур следует принимать во внимание требования региональных нормативных документов.

Дозировка

Рекомендуемая дозировка для конструкционных бетонов в большинстве случаев составляет 2-3 кг/м3. Необходимость изменения дозировки может быть установлена с помощью расчета конструкции.

Дозирование фибры в заводских условиях

Фибрю можно помещать непосредственно в миксер или вводить при помощи дозатора при помещении песчано-гравийной смеси в миксер. Упаковка не является водорастворимой и должна быть удалена.

При необходимости фибрю также можно помещать непосредственно в бетоновоз с товарным бетоном, предварительно сняв упаковку и перемешав в барабане на максимальной скорости.

Время перемешивания

В заводских условиях: Общее время перемешивания бетонной смеси при дозировке фибры Diamond 2 кг/м3 составляет приблизительно 180 с, при дозировке 3 кг/м3 - приблизительно 240 с, в зависимости от типа миксера и состава бетона. Фибра должна быть распределена равномерно в конце перемешивания.

Перед разгрузкой бетонной смеси на строительной площадке перемешайте ее в барабане бетоновоза еще раз на максимальной скорости в течение 1-2 мин.

В бетоновозе: дополнительное время перемешивания на максимальной скорости составляет 2 мин из расчета на 1 м3 бетонной смеси (например, 6 м3 бетонной смеси = дополнительное время перемешивания 12 минут).

Применение фибры может вызвать снижение подвижности бетонной смеси. Требуемая консистенция достигается за счет использования пластификатора или оптимизации водоцементного отношения.



- | | |
|--|---|
| <p>До заливки бетона</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Проверьте распределение фибры визуально • Определите удобоукладываемость бетонной смеси по осадке конуса или по расплыву конуса. |
| <p>Заливка бетона</p> | <ul style="list-style-type: none"> • В соответствии с нормативной документацией. |
| <p>Возможные методы обработки поверхности</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Выровнять рейкой или машинным способом. • Ручная затирка поверхности. • Затирка поверхности затирочной машиной (вертолетом). • Обработка поверхности топпингом с применением затирочной машины (вертолета). • Обработка поверхности метлой. • Нанесение покрытий и гидроизоляций. |
| <p>Примечания по обработке поверхности</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Выравнивание: особенных мер не требуется. • Ручная затирка: начните затирку раньше, т.к. фибробетон твердеет быстрее (в зависимости от качества бетона и температуры). • Затирка вертолетом: начните затирку раньше, т.к. фибробетон твердеет быстрее (в зависимости от качества бетона и температуры). • Обработка поверхности топпингом: начните затирку раньше, т.к. фибробетон твердеет быстрее (в зависимости от качества бетона и температуры). • Обработка поверхности метлой: используйте метлу с синтетической щетиной и начните работу, когда поверхность свежая. • Применение покрытий и пропиток: подготовьте поверхность созревшего бетона с применением пескоструйной или дробеструйной обработки, нанесите грунтовку и покрытие в соответствии с рекомендациями производителя. • Нарезка швов: приступите к нарезке швов максимум через 24-30 часов после завершения обработки поверхности. |

Время распалубки

В соответствии с EN 206. Т.к. фибробетон обладает повышенной ранней прочностью, опалубка может быть удалена ранее, если была достигнута минимальная прочность на сжатие.

Уход за бетоном

Приступите к уходу за бетоном сразу после завершения обработки поверхности.
Рекомендуется защищать бетон от испарения влаги.

ООО "ФиброТех"
г. Москва Шмитовский проезд
д. 34 стр.7
Телефон: +7 (495) 197-222-0,
+7 915 256-22-22
Эл. почта: info@fibertech-ru.com
www.фирбroteх.рф

Contec Fiber AG
Via Innovativa 21
CH-7013 Domat/Ems
Switzerland
T +41 81 632 61 61
info@contecfiber.com
www.contecfiber.com

